

Product Information

VESTAKEEP® 2000P

Unverstärktes, mittelviskoses Polyetheretherketon Pulver

VESTAKEEP 2000P ist ein mittelviskoses, unverstärktes Polyetheretherketon in Pulverform. Es dient als Basismaterial für Compounds und als Streupulver für Composites.

Das teilkristalline Polymer weist eine überragende thermische Beständigkeit und Chemikalienbeständigkeit auf. VESTAKEEP 2000P ist schwer entflammbar.

VESTAKEEP 2000P wird als Pulver in Kartonagen mit feuchtigkeitsdichten Polyethylen-Inlinern geliefert.

Allgemeine Informationen zur Verarbeitung von VESTAKEEP können der Broschüre „VESTAKEEP Polyetheretherketon“ entnommen werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter evonik-hp@evonik.com.

Pulvereigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm		Einheit	VESTAKEEP 2000P
	International	national		
Schüttdichte	ISO 60	DIN EN ISO 60	g/dm ³	195
Mittlere Korngröße	d 50	Malvern Mastersizer	µm	ca. 550

Anwendungstechnische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm		Einheit	VESTAKEEP 2000P
	International	national		
Dichte	23 °C	ISO 1183	g/cm ³	1,30
Zugversuch		ISO 527-1		
Streckspannung		ISO 527-2	MPa	100
Streckdehnung			%	5
Bruchdehnung			%	30
Zug-Modul		ISO 527-1 ISO 527-2	MPa	3700
CHARPY-Schlagzähigkeit		ISO 179/1eU DIN EN ISO 179/1eU		
	23 °C		kJ/m ²	N ¹⁾
	-30 °C		kJ/m ²	N ¹⁾
CHARPY-Kerbschlagzähigkeit		ISO 179/1eA DIN EN ISO 179/1eA		
	23 °C		kJ/m ²	6 C ¹⁾
	-30 °C		kJ/m ²	6 C ¹⁾
Formbeständigkeit in der Wärme		ISO 75-1 DIN EN ISO 75-1		
Verfahren A	1,8 MPa	ISO 75-2 DIN EN ISO 75-2	°C	155
Verfahren B	0,45 MPa		°C	205
Vicat-Erweichungstemperatur		ISO 306 DIN EN ISO 306		
Verfahren A	10 N		°C	335
Verfahren B	50 N		°C	310
Schmelzbereich		ISO 11357		
DSC	2. Aufheizen		°C	ca. 340
Volumenfließrate (MVR)		ISO 1133 DIN EN ISO 1133		
	380 °C/5 kg		cm ³ /10 min	70
Brennbarkeit nach UL94	3,2 mm	IEC 60695 UL94		V-0

Durch Farbmittel können die Eigenschaftswerte verändert werden.

¹⁾ C = vollständiger Bruch, einschließlich Scharnierbruch H
N = kein Bruch

® = eingetragene Marke

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.